

Bollettino Tecnico - Technical Note - Fiche Technique - Technisches Datenblatt
CLIENTE - CUSTOMER - CLIENT - KUNDEN
MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE - KUNSTSTOFF
PPC CAMPILEN 40% C.C.

CARATTERISTICHE PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA TEST METHOD METHODE DE TEST METHODE	UNITA' DI MISURA MEASURING UNIT UNITE DE MESURE MASSEINHEIT	VALORI VALUES VALEURS WERTE
--	--	--	--------------------------------------

Proprietà di base - Basic properties - Caracteristiques basilaies - Grund Eigenschaften

Densità - density - poids spécifique - dichte	ASTM D1505	g/cm ³	1,25
Ritiro lineare - mold shrinkage - retrait au moulage - schwindung	ASTM D955	%	0,7 - 1,3
MFI	ASTM D1505	g/10 min	20 - 25
Ceneri - ashes - cendres - asche		%	
Contenuto carica minerale - mineral fillers - pourcentage mineral - prozent mineralischen		%	40

Proprietà meccaniche - Mechanical properties - Caracteristiques mecaniques - Mechanische Eigenschaften

Carico di rottura - tensile strength - charge de rupture - reissfestigkeit	ASTM D638	MPa	30 - 35
Allungamento a rottura - elongation at break - allongement a rupture - reissdehnung	ASTM D638	%	20 - 30
Modulo elastico - tensile modulus - module d'élasticité - elastizitätsmodul	ASTM D638	MPa	2200
Resistenza all'urto Izod - impact resistance Izod - resistance au choc Izod - schlagzähigkeit Izod [+23°C]	ASTM D 256	J/m	55 - 65

Proprietà termiche - Thermal properties - Caracteristiques thermiques - Thermische Eigenschaften

HDT	ASTM D648	°C	100
VICAT (50 N)	ASTM D1525	°C	90

Comportamento alla combustione - Combustion behaviour - Comportement a la combustion - Brandverhalten

Resistenza alla fiamma - flame resistance - resistance a la flamme - Flammfestigkeit	UL 94 , h = 0,8 mm	HB
	UL 94 , h = 1,6 mm	HB
	UL 94 , h = 3,2 mm	HB

Contenuto additivi -

Antiossidanti - antioxidants - antioxydants - Antioxidantien	
Anti UV	
Antistatici - antistatic - antistatique - antistatisch	
Cariche minerali - mineral fillers - des charges minérales - mineralischen Füllstoffen	X

Responsabile Laboratorio - Lab Manager
SERGIO CAMPI

I dati presentati sono valori medi ottenuti con prove da noi ritenute attendibili. Non è possibile garantire che i medesimi risultati siano riprodotti in altri laboratori in differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni.

Shown data are average values obtained by tests we refer as reliable. We can not grant that same results would be reproduced in other labs, in different sample preparation and evaluation conditions.